

Model: Dunster Grafito

Größe: 14x28 cm

Dicke: 8mm

Materialtyp: Rotscherbige Steinzeugbodenfliesen



TECHNICAL DATA

| Herstellungsprozess | Single-firing | Trocken gepresste Keramikfliese |
|---|--|---------------------------------|
| Länge, Breite, Dicke, Regelmäßigkeit der Seiten, Rechtwinkligkeit, Ebenheit der Oberfläche. | Erfüllt die in der Norm UNE-EN 14411 für die Gruppe B la definierten und für jedes Modell anwendbaren Voraussetzungen Gruppe Blb annex H | UNE EN ISO 10545 Part 2 |
| Wasserabsorption | 0.5% < E < 3% | UNE EN ISO 10545 Part 3 |
| Biegefestigkeit (N/mm.2) und Bruchlast (N) | > 30Nw/mm ² > 1100Nw | UNE EN ISO 10545 Part 4 |
| Oberflächenverschleißbeständigkeit | 2 | UNE EN ISO 10545 Part 7 |
| Lineare Wärmeausdehnung | < 7*10 ⁻⁶ /°C | UNE EN ISO 10545 Part 8 |
| Beständigkeit bei thermischem Schock | Besteht den Test | UNE EN ISO 10545 Part 9 |
| Ausdehnung durch Feuchtigkeit | < 0.6% | UNE EN ISO 10545 Part 10 |
| Rissbeständigkeit | Besteht den Test | UNE EN ISO 10545 Part 11 |
| Rutschfestigkeit | Klasse 1 | UNE 41901 EX |
| | R9 | DIN 51130 |
| | Klasse B | DIN 51097 |
| | 61/31 | BS-7976-2:2002 Pendulum |

CHEMICAL RESISTANCE

| | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Haushaltsreiniger | Klasse A | UNE EN ISO 10545 Part 13 |
| Salze für Schwimmbäder | Klasse A | |
| Säuren und Basen (niedrig-gradig) | Mindestens Klasse LB | |
| Fleckenbeständigkeit | Mindestens Klasse 4 | UNE EN ISO 10545 Part 14 |

CE MARKIERT



CE konformitätserklärung:
Nº 002VV2019