




# Aston-R Nacar 59,3x59,3 cm



Model: Aston-R Nacar

Größe: 59,3x59,3 cm

Dicke: 10mm

Materialtyp: Feinsteinzeug

## TECHNICAL DATA

Herstellungsprozess	Single-firing	Trocken gepresste Keramikfliese
Länge, Breite, Dicke, Regelmäßigkeit der Seiten, Rechtwinkligkeit, Ebenheit der Oberfläche.	Erfüllt die in der Norm UNE-EN 14411 für die Gruppe B la definierten und für jedes Modell anwendbaren Voraussetzungen Gruppe Bla annex G	UNE EN ISO 10545 Part 2
Wasserabsorption	$E < 0.5\%$	UNE EN ISO 10545 Part 3
Biegefestigkeit (N/mm.2) und Bruchlast (N)	$> 35Nw/mm^2$ $> 1300Nw$	UNE EN ISO 10545 Part 4
Oberflächenverschleißbeständigkeit	4	UNE EN ISO 10545 Part 7
Lineare Wärmeausdehnung	$< 9*10^{-6} / ^\circ C$	UNE EN ISO 10545 Part 8
Beständigkeit bei thermischem Schock	Besteht den Test	UNE EN ISO 10545 Part 9
Rissbeständigkeit	Besteht den Test	UNE EN ISO 10545 Part 11
Frostbeständigkeit	Besteht den Test	UNE EN ISO 10545 Part 12
Rutschfestigkeit	Klasse 1	UNE 41901 EX
	R9	DIN 51130
	Klasse B	DIN 51097
	0,6	DCOF BOT-3000E
	59/29	BS-7976-2:2002 Pendulum

## CHEMICAL RESISTANCE

Haushaltsreiniger	Klasse A	UNE EN ISO 10545 Part 13
Salze für Schwimmbäder	Klasse A	
Säuren und Basen (niedrig-gradig)	Mindestens Klasse LB	
Fleckenbeständigkeit	Mindestens Klasse 4	UNE EN ISO 10545 Part 14

## UMWELTINFORMATIONEN (LEED-BEWERTUNGSVERFAHREN)

Materialien & Ressourcen (MR) Recycelte Inhaltsstoffe (% Prä-Verbraucher)	$> 37\%$	Punkt 4.1-4.2
Innenraumqualität (IEQ) Materialien mit geringem Emissionsvermögen	Keine Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen	Punkt 4
Nachhaltige Standorte (SS) Wärmeineffekt	Sonnenreflexionsindex SRI $> 29$	Punkt 7
Energie & Atmosphäre (EA) Energieleistung	1,3 a 2,0 (W/mk)	Voraussetzung 2 - Punkt 1

## CE MARKIERT



CE konformitätserklärung:  
Nº 001VV2019



WICHTIG: Vor Verlegung Farbton, Kaliber und Sorte überprüfen. Diesbezüglich werden nach der Verlegung keine Beanstandungen angenommen. Minimale Fugenbreite ist 1-2 mm.  
 Dokument zur kommerziellen Information: Ohne die ausdrückliche Genehmigung von VIVES Azulejos y Gres S.A. kann es nicht für rechtliche oder behördliche Zwecke benutzt werden.  
 Die Farbe der Teil dieses Datenblattes dienen nur zur Orientierung und kann von der Farbe des tatsächlichen Einzel abweichen.

VIVES Azulejos y Gres, S.A. Ctra. Castellón Km. 23 · Apdo. correos, 14 · 12110 Alcora ( Castellón - Spain ) · Tel.: (+34) 964 36 07 25 · info@vivesceramica.com