

**VIVES**

Arkadia-R Blanco Izquierda (L) 14,4x74,8 cm

Modele: Arkadia-R Blanco Izquierda (L)

Taille: 14,4x74,8 cm

Epaisseur:

Matériel: Grès Cérame Émaillé



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Procédé de fabrication | Mono cuisson | Dalle céramique pressée a sec |
| Longueur, largeur, épaisseur, droiture des côtes, orthogonalité, planéité | Résiste aux conditions requises applicables à chaque modèle défini à la norme UNE-EN 14411 Groupe BIa annexe G | UNE EN ISO 10545 Pargraphe 2 |
| Absorption d'eau | E < 0.5% | UNE EN ISO 10545 Pargraphe 3 |
| Résistance a la flexion (N/mm.2) et resistance à la cassure (N) | > 35Nw/mm ² > 1300Nw | UNE EN ISO 10545 Pargraphe 4 |
| Résistance à l'abrasion | 1 | UNE EN ISO 10545 Pargraphe 7 |
| Dilatation thermique linéal | < 9*10 ⁻⁶ /°C | UNE EN ISO 10545 Pargraphe 8 |
| Résistance au choc thermique | Résiste à l'essai | UNE EN ISO 10545 Pargraphe 9 |
| Résistance au fissures | Résiste à l'essai | UNE EN ISO 10545 Pargraphe 11 |
| Résistance au gel | Résiste à l'essai | UNE EN ISO 10545 Pargraphe 12 |
| Résistance au glissement | Classe 1 | UNE 41901 EX |

RÉSISTANCE CHIMIQUE

| | | |
|--|-------------------|-------------------------------|
| Produit de nettoyage domestique | Classe A | UNE EN ISO 10545 Pargraphe 13 |
| Sels pour piscine | Classe A | |
| Acides et bases (faible concentration) | Minimum Classe LB | |
| Résistance aux taches | Minimum Class 4 | UNE EN ISO 10545 Pargraphe 14 |

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES (LEED RATING SYSTEM)

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|
| MR- Matériaux et Ressources Contenu Recyclé (% Préconsommation) | > 37% | Crédit 4.1-4.2 |
| EQ- Qualité Environnementale Intérieurs Matériaux à Faible Emission | Pas d'émissions COVs | Crédit 4 |
| SS- Effet Ilôt de Chaleur | Indice réfraction solaire IRS>29 | Crédit 7 |
| EA- Energie et Atmosphère | 1,3 a 2,0 (W/mk) | Prééxigence 2 - Crédit 1 |

MARQUÉE CE



Déclaration de Conformité CE:

N° 001VV2019



ATTENTION: avant la pose, veuillez contrôler le ton, le calibre, et le choix. Aucune réclamation relative à des matériaux déjà posés sera admise. Respecter un joint minimum de 1 à 2 mm.

Document d'information commercial, ne peut être utilisé ni judiciairement ni administrativement sans l'autorisation express de VIVES Azulejos y Gres S.A.

La couleur de l'article de cette fiche est à titre indicatif seulement et peut différer de la véritable couleur de l'article.

VIVES Azulejos y Gres, S.A. Ctra. Castellón Km. 23 · Apdo. correos, 14 · 12110 Alcora (Castellón - Spain) · Tel.: (+34) 964 36 07 25 · info@vivesceramica.com