

Modelo: Gamma-R Miel

Tamaño: 14,4x89,3 cm

Grosor: 9mm

Tipo Material: Gres Porcelánico



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Proceso de fabricación | Monococción | Baldosa cerámica prensada en seco |
|--|---|-----------------------------------|
| Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, planitud | Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma UNE-EN 14411 para el Grupo BIa anexo G | UNE EN ISO 10545 Parte 2 |
| Absorción de agua | E < 0.5% | UNE EN ISO 10545 Parte 3 |
| Resistencia a la flexión (N/mm.2) y fuerza de rotura (N) | > 35Nw/mm ² > 1300Nw | UNE EN ISO 10545 Parte 4 |
| Resistencia a la abrasión superficial | 3 | UNE EN ISO 10545 Parte 7 |
| Dilatación térmica lineal | < 9*10 -6 /°C | UNE EN ISO 10545 Parte 8 |
| Resistencia al choque térmico | Resiste la prueba | UNE EN ISO 10545 Parte 9 |
| Resistencia al cuarteo | Resiste la prueba | UNE EN ISO 10545 Parte 11 |
| Resistencia a la helada | Resiste la prueba | UNE EN ISO 10545 Parte 12 |
| Resistencia al deslizamiento | Clase 2 | UNE 41901 EX |
| | R9 | DIN 51130 |
| | Clase C | DIN 51097 |
| | 0,68 | DCOF BOT-3000E |
| | +36 | BS-7976-2:2002 Pendulum |

RESISTENCIA QUÍMICA

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Productos de limpieza doméstica | Clase A | UNE EN ISO 10545 Parte 13 |
| Sales para piscina | Clase A | |
| Ácidos y bases (baja concentración) | Mínimo Clase LB | |
| Resistencia a las manchas | Mínimo Clase 4 | UNE EN ISO 10545 Parte 14 |

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL (LEED RATING SYSTEM)


| | |
|--|------------------------------------|
| MR- Materiales y Recursos Contenido Reciclado (% Preconsumo) | > 37% |
| EQ- Calidad Ambiental Interior Materiales de baja emisión | No emisiones COVs |
| SS- Parcelas sostenibles Efecto isla calor | Índice reflectancia solar IRS > 29 |
| EA- Energía y Atmosfera Energy Performance | 1,3 a 2,0 (W/mk) |

MARCADO CE



Declaración CE de Prestaciones:
Nº 001VV2019

OBSERVACIONES



IMPORTANTE: antes de la colocación comprobar tono, calibre y calidad. No se aceptarán reclamaciones después de la colocación del material. Respetar una junta de colocación mínima de 1 a 2 mm. Documento de información comercial, no podrá utilizarse ni judicial ni administrativamente sin la autorización expresa de VIVES Azulejos y Gres S.A. El color de la pieza de la presente ficha técnica es orientativo y puede diferir del color de la pieza real.